



Mise à jour 08/2024

## NEODUR HE 65 M4

**Durcisseur abrasif, métallique  
pour des sols industriels en béton soumis aux sollicitations les plus sévères**

### DESCRIPTION

NEODUR HE 65 M4, matériau sec, prêt à l'emploi, à base hydraulique, utilisé en durcisseur de sols industriels avec des agrégats métalliques à partir des agrégats durs KORODUR selon la norme DIN 1100 (groupe M) sur la base de KORODUR WH métallique.  
Le produit NEODUR HE 65 M4 est mis en œuvre en une couche comme chape adhérente pour des contraintes les plus sévères selon DIN 18560-7.

### APPLICATION

Destiné à la réalisation de sols industriels soumis à des sollicitations très sévères, par exemple parkings à étages, halls industriels, halls de montage, hangars d'aviation, ateliers, entrepôts à hauts rayonnages et autres surfaces industrielles soumises aux contraintes les plus importantes.  
Extrêmement résistant aux chocs et aux impacts. Particulièrement adaptée au trafic lourd de roues en fer, aux véhicules à chenilles, au galetage, à la dépose dure de pièces à arêtes vives, etc. Pour la réalisation de chapes dites blindées. A l'intérieur et à l'extérieur.

### PROPRIETES

- résistant à l'usure même sous les sollicitations les plus sévères
- haute densité de surface
- résistant à l'essence, aux huiles minérales et aux solvants
- compatible aux chaînes à glissière
- résistant aux chariots élévateurs
- résistant à l'eau, convient aux salles humides
- antidérapant, non glissant
- résistant au gel – sel de déverglaçage
- non chargeable électrostatiquement
- sans chlorure
- physiologiquement et écologiquement inoffensifs
- de qualité constante grâce à l'assurance qualité selon la norme DIN EN 13813

### DONNEES TECHNIQUES

<b>Qualité</b>	CT-C80-F11-A3	
<b>Granulométrie</b>	0-4 mm	
<b>Teinte</b>	gris ciment	
<b>Résistance à l'usure</b> selon Böhme selon la norme DIN EN 13892-3	≤ 3,0 cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>	
<b>Résistance à la compression</b> [N/mm <sup>2</sup> ] après 28 jours, mesurée aux spécimens d'essai préparés selon DIN EN 13892-2	C 80	
<b>Résistance à la flexion</b> [N/mm <sup>2</sup> ] après 28 jours, mesurée aux spécimens d'essai préparés selon DIN EN 13892-2	F 11	
<b>Température</b> température de mise en œuvre, ambiante et du sous-sol	≥ 5 °C	
<b>Ajout d'eau</b>	env. 4,40 l par 40 kg sac	
<b>Consommation</b> par m <sup>2</sup> / par mm épaisseur	env. 2,8 kg	
<b>Résistance au gel – sel de déverglaçage</b> à une épaisseur de ≥ 10 mm les chapes en agrégats durs sont à classer comme résistantes au gel - sel de déverglaçage au sens de la procédure de test CDF (voir NEODUR HE 65).	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Épaisseur selon groupe de stress</b> selon DIN 18560-7	<b>groupe M</b> I (lourd) II (moyenne)	épaisseur nominale 8 mm 6 mm

# NEODUR HE 65 M4

Marquage CE selon la norme EN 13.813 : 13.813/2.5  
 Classement performanciel IPRUC (e-cahier CSTB 3577 V3 janvier 2010)

P/M	I	P	R	U
	4	4	4	4

P/C	a1	a2	b1	b2	s1	s2	s3	s4	s5
	1	1	3	3	3	3	3	3	3

Performances selon DTU 13.3

a = acid b = base s = solvant, essence, huile

Résistance à l'impact (NF EN ISO 6272-1)	Dureté de surface (NF EN 13892-6)	Abrasion (NF P11-101)
IR 20	> 1000 N/mm <sup>2</sup>	< 1 cm <sup>3</sup>

## MISE EN ŒUVRE

### Application en chape incorporée (coulis frais sur frais)

Le béton support doit être réalisé avec un béton de classe minimale C 25/30 selon la norme DIN EN 206. (Attention : ne pas utiliser de béton contenant des entraîneurs d'air !). La surface doit être nivelée dans la limite de tolérance conformément à la norme DIN 18202. Pour le traitement intermédiaire du béton support, nous recommandons le produit KOROCURE (voir fiche technique). Le béton support, prêt au trafic piéton, est taloché à l'aide d'une lisseuse à disque.

### Mise en œuvre

NEODUR HE 65 M4 est mélangé avec la quantité de l'eau spécifiée pendant env. 3 minutes et est appliqué sur le support préparé à l'aide de règles rondes, en aluminium ou vibrantes. La surface sera talochée mécaniquement pour assurer une bonne compacité et la finition exécutée selon les spécifications demandées (hélicoptère).

### Application sur sol support durci

Le support béton doit être réalisé avec un béton de classe minimale C25/30, (contrainte d'adhérence de la surface  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ ) et préparé par exemple par fraisage et grenailage. Pour une adhérence parfaite, la surface doit être exempte de fissures, plane, exempte de composants détachés et friables et de mortier fin. Le support doit également être rugueux, et les pores ouverts. Les exigences de la norme DIN 18365 et de la norme DIN 18560 s'appliquent. La planéité doit être conforme à la norme DIN 18202, tableau 3, ligne 3. Mouiller soigneusement le béton support la veille de la mise en œuvre, en évitant la formation de flaques. Appliquer le primaire d'accrochage KORODUR HB 5 sur la surface encore humide (voir fiche technique).

### Mise en œuvre

La mise en œuvre de NEODUR HE 65 M4 s'effectue de manière analogue à la mise en œuvre "frais sur frais" avec une épaisseur de couche en moyenne de 15 mm (voir fiche technique KORODUR-KOROTAN).

## JOINTS

Les joints seront réalisés dans la chape NEODUR HE 65 M4 au droit des joints du béton existant. La chape NEODUR HE 65 M4 sera désolidarisée des maçonneries, murs, poteaux et fondations.

## FINITION

Des températures différentes peuvent influencer le processus de prise/durcissement. La chape NEODUR HE 65 M4 doit être protégée d'une dessiccation trop rapide selon les spécifications de la norme DIN EN 13670. Afin de garantir la bonne finition de la surface, nous conseillons l'application d'un produit de cure KOROMINERAL CURE ou KOROTEX ou KOROSOL (voir fiches techniques). Au cas où une modification de surface, un revêtement ou un marquage ultérieur sont prévus, la finition ne doit être effectuée qu'avec la mise en place d'un film plastique.

## MISE EN SERVICE

Pour la préservation de la couche d'usure et selon les spécifications du DTU 13.3 (NF P 11-213 -1-1-1) Chapitre 10.1 : 48 heures : trafic piéton, 10 jours : Autres charges admissibles par le dallage à cet âge. Pour la mise en service du dallage, se référer à la contrainte de compression du béton.

## ENTRETIEN

Selon les spécifications du DTU 13.3 (NF P 11-213-1-1-1). Annexe E : le dallage doit être entretenu par l'exploitant avec des produits adaptés aux liants hydrauliques.

## CONDITIONNEMENT

sacs papier spéciaux de 40 kg

## STOCKAGE

A l'abri de l'humidité, comme le ciment. Durée de vie de produit en sacs non entamés et fermés : environ 12 mois.

**OBSERVATIONS :** Ce produit contient du ciment et a une réaction alcaline au contact de l'humidité et de l'eau. Protéger la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, consulter un médecin. Les informations de cette fiche technique sur l'utilisation et la mise en œuvre sont basées sur des tests de laboratoire réalisés par KORODUR dans des conditions optimales et en conformité avec la réglementation technique en vigueur. Les données indiquées ne constituent donc pas des conseils d'utilisation ou un accord de qualité au sens de § 434 (par. 1) BGB (code civil allemand), pas de conseils au sens de § 434 (par. 2) phrase 2 BGB et pas de garantie pour l'utilisation correcte. Des tests préliminaires et des essais d'aptitude en fonction des paramètres spécifiques de chantier sont nécessaires avant la mise en œuvre. Se référer à la fiche technique en vigueur ainsi qu'à la fiche de sécurité selon le règlement (CE) n° 1907/2006 en vigueur visible aussi à l'internet : [www.korodur.de](http://www.korodur.de)