



Stand 02/2025

LevelFlor

mineralische, selbstverlaufende, schnellerhärtende Bodenausgleichsmasse

BESCHREIBUNG

LevelFlor ist eine qualitativ hochwertige, innovative, auf spezieller Zementtechnologie basierende, selbstverlaufende Ausgleichsmasse für innen und außen. LevelFlor ist schnellerhärtend und wurde als Ausgleichsschicht konzipiert. Eine finale Deckschicht kann nach 6 - 16 Stunden (bei 20 °C) aufgebracht werden. LevelFlor ist für Neubau als auch für Sanierungen geeignet.

ANWENDUNG

LevelFlor ist eine schnellerhärtende, selbstverlaufende Ausgleichsmasse für innen und außen im Wohnungs- und Industriebau, im Verbund auf zementären Untergründen. LevelFlor ist tragfähig und ein idealer Untergrund für Bodenbeläge wie Linoleum, Textil- und PVC-Beläge, Laminat, Keramik und Naturstein. LevelFlor muss grundsätzlich belegt werden.

NACHHALTIGES BAUEN

Die Verwendung von LevelFlor reduziert den CO₂-Fußabdruck, steigert die Energie- und Ressourceneffizienz und schont die natürlichen Ressourcen. Die Herstellung des Rapid Set Zements benötigt 30 % weniger CO₂-Ausstoß als herkömmlicher Portlandzement. Für weitere Informationen (z. B. LEED-Werte) zuständigen KORODUR Ansprechpartner kontaktieren.

EIGENSCHAFTEN

- Einbaudicke bis 120 mm (siehe Verarbeitung)
- selbstverlaufend
- schnellerhärtend
- schnelle Belegreife
- hochfest
- spannungsarm
- mineralisch
- leicht anzumischen
- pumpbar
- innen und außen

TECHNISCHE DATEN

Qualität	CT-C30-F6	
Körnung	0 - 2 mm	
Farbe	grau	
Verarbeitungszeit bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit	ca. 30 Minuten	
Fließzeit	ca. 15 Minuten	
Abbindezeit Anlehnung an DIN EN 196-3	Erstarrungsbeginn ca. 140 Minuten Erstarrungsende ca. 200 Minuten	
Begehbar	nach ca. 3 - 4 Std.	
Belegreife Die Belegreife ist unabhängig von der Schichtstärke und wird durch die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Es wird empfohlen, die Restfeuchte durch eine geeignete Messung zu prüfen.	diffusionsoffene Beläge (z. B. Fliesen, diffusionsoffene Farbanstriche)	nach ca. 6 Std.
	diffusionsdichte Beläge (z. B. Parkett, Bitumenabdichtung)	nach ca. 16 Std.
Druckfestigkeit [N/mm ²] DIN EN 1015-11	nach 24 Stunden > 20,0 N/mm ² nach 7 Tagen > 24,0 N/mm ² nach 28 Tagen > 34,0 N/mm ²	
Biegezugfestigkeit [N/mm ²] DIN EN 1015-11	nach 7 Tagen > 7,9 N/mm ²	
VOC Gehalt	0 g/L	
Temperatur Verarbeitungs-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur	≥ 5 °C	
Wasserzugabe	je 25 kg Gebinde	ca. 4,75 l
Materialverbrauch	je m ² je mm	ca. 1,7 kg/m ² /mm

VERARBEITUNG

Untergrund

Untergrund vor der Verlegung durch Fräsen und/oder Kugelstrahlen vorbereiten. Evtl. vorhandene Risse, Ausbrüche und schadhafte Fugen sind fachgerecht instand zu setzen. Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber, trocken, rissfrei und frei von losen Teilen, Ölen, Fetten oder sonstigen haftungsmindernden Verunreinigungen sein

Oberflächenzugfestigkeit: • ohne Fahrbeanspruchung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
• mit Fahrbeanspruchung und/oder im Außenbereich $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$

Es gelten die Anforderungen der DIN 18365 sowie der DIN 18560. Auf dem vorbereiteten Untergrund KORODUR PC aufbringen (siehe Datenblatt). Oder bei schwierigem Untergrund zweikomponentige Epoxidharz-Grundierung KORODUR TXPK mit feuergetrocknetem Quarzsand Körnung 0,4 - 0,8 mm satt aufbringen (siehe Datenblatt KORODUR TXPK).

Verarbeitung

LevelFlor in ein sauberes, geeignetes Gefäß geben (z. B. KORODUR 30-Liter Mischeimer) und mit ca. 4,75 l Wasser mittels geeignetem Mischquirl mit mindestens 650 UpM oder Zwangsmischer (z. B. Collmix LevMix oder Hippo-Mixer) ca. 3 - 5 Minuten klumpenfrei und homogen anmischen. Die richtige Konsistenz ist durch Ermittlung des Ausbreitmaßes zu bestimmen. Es wird die Verwendung des „FLOW Kits“ mit entsprechender Anleitung empfohlen.

LevelFlor wird auf den vorbereiteten und grundierten Untergrund in einer typischen Schichtdicke von 2 - 70 mm verlegt (Schichtdicken von $> 70 \text{ mm}$ sind nach Prüfung der Rahmenbedingungen / Absprache Anwendungstechnik KORODUR möglich). LevelFlor nivelliert sich innerhalb der 15-minütigen Fließzeit. Um das Material gleichmäßig zu applizieren, wird die Verwendung eines geeigneten Rakels empfohlen. Zum Entfernen von Luft einschlüssen ist die noch fließfähige Oberfläche mit einer Stachelwalze zu bearbeiten. Für das Erreichen der planmäßigen Sollstärke empfehlen wir das Setzen von Höhenmarken oder andere geeignete Maßnahmen. Die gesamte Fläche ist während der Applikation bis zum Zeitpunkt der Begehbarkeit vor zu schneller Austrocknung gegen Wind, Zugluft, Sonneneinstrahlung etc. zu schützen. Luft- und Materialtemperaturen über 20 °C können das Abbinde- und Festigkeitsverhalten beschleunigen. Die Verarbeitung ist hierauf abzustimmen. Es empfiehlt sich, möglichst kaltes Anmachwasser einzusetzen. Luft- und Materialtemperaturen unter 20 °C können das Abbinde- und Festigkeitsverhalten verlangsamen, besonders bei dünneren Schichtdicken. Wir empfehlen, das Material und/oder das Anmachwasser aufzuwärmen.

NACHBEHANDLUNG

Unterschiedliche Temperaturen beeinflussen den Erstarrungs- bzw. Erhärtungsverlauf.

Unter normalen Bedingungen bei $+ 20 \text{ °C}$ ist keine Nachbehandlung erforderlich. Bei Verlegungen im Außenbereich empfehlen wir das Aufbringen eines feinen Wassernebels auf die frisch abgegebene Oberfläche, sobald dies möglich ist, ohne dabei die Fläche zu beschädigen. Die Nachbehandlung mit Wasser sollte mindestens 1 Stunde fortgeführt werden. Übermäßig trockene, windige, heiße oder sonnige Bedingungen sind zu vermeiden.

FUGEN

Alle Fugen im Untergrund sind in der Beschichtung zu übernehmen. LevelFlor ist von aufgehenden Bauteilen (Wände, Stützen etc.) zu trennen.

ERGÄNZENDE HINWEISE

Feuchtigkeitsunempfindliche Böden, wie z. B. Fliesen, können nach ca. 6 Stunden verlegt werden. Feuchtigkeitsempfindliche Böden, wie z. B. PVC-Beläge, nach 16 Stunden. Die Hinweise des Herstellers bezüglich Dampfdiffusion und Stauwasser sind zu beachten. Wir empfehlen, die Verarbeitung und Eignung von LevelFlor auf die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen sowie das Anlegen von Probeflächen. LevelFlor ist nach 3 - 4 Stunden (bei $+ 20 \text{ °C}$) begehbar und kann nach 24 Stunden mit gummibereiften Fahrzeugen befahren werden. LevelFlor ist kein fertiger Nutzbelag, die Flächen müssen mit einem Oberbelag, wie z. B. TRU Self-Leveling, TRU PC, TRU SP, NEODUR Level (siehe jeweiliges Datenblatt) oder Fliesen etc. belegt werden. LevelFlor ist für die Verarbeitung mit Fußbodenheizung geeignet, hier gelten die normativen Anforderungen und Aufbauhöhen (DIN 18560).

LIEFERFORM

25 kg Papierspezialverpackung

LAGERUNG

Trocken lagern, wie Zement. Haltbarkeitsdauer ca. 6 Monate.

HINWEIS Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Augenkontakt Arzt aufsuchen. Die Angaben in diesem Datenblatt zur Verwendung und Verarbeitung basieren auf Anwendungsversuchen der KORODUR unter Zugrundelegung von Idealbedingungen im Labor sowie den genannten technischen Vorschriften. Die jeweiligen Angaben stellen daher keinen Verwendungshinweis oder Beschaffenheitsvereinbarung im Sinne des § 434 Abs. 1 BGB, keine Anleitung im Sinne des § 434 Abs. 2 Satz 2 BGB und keine Garantie für die konkrete Verwendung dar. Wegen der unterschiedlichen Baustellenbedingungen sind vor jeder Verwendung eigene Versuche und Eignungsprüfungen erforderlich. Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das erforderliche, jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.korodur.de



Zertifiziertes
Qualitätsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001:2015



KORODUR International GmbH

Wernher-von-Braun-Straße 4 · 92224 Amberg
Tel. +49 (0) 9621 4759-0 · info@korodur.de

www.korodur.de